Caractéristiques techniques typiques

Keramull KM RL-MU80

Rouleau pour la zone de refroidissement lent et final. Il garantit un alignement correct du matériau. Utilisable jusqu'à 1000°C.

Composition minéralogique

- Corindon
- Mullite

Type

Technique

Teneur en Al_2O_3	75%
Densité apparente	2.70 Kg/dm^3
Porosité apparente	17.0%
Absorption d'eau	6.0%
Module d'élasticité á 20°C	> 110 GPa
Coefficient de dilatation thermique 20-400°C	4.5*10^{-6}K^{-1}
Coefficient de dilatation thermique 20-1000°C	5.5*10^{-6}K^{-1}

Utilisation typique

- Production de tous les types de matériaux et formats (fins et épais) de la zone de refroidissement lent jusqu'à la sortie du four