

Keramull KM RL-MU80



Rullo per la zona di raffreddamento lento e finale. Garantisce il corretto allineamento del materiale.
Utilizzabile fino a 1000°C.

Composizione mineralogica

- Corindone
- Mullite

Tipologia

Tecnico

Titolo di Al_2O_3	75%
Densità apparente	2.70 Kg/dm ³
Porosità apparente	17.0%
Assorbimento d'acqua	6.0%
M.O.E. 20°C	> 110 GPa
Coefficiente di dilatazione termica 20-400°C	$4.5 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$
Coefficiente di dilatazione termica 20-1000°C	$5.5 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$

Impiego tipico

- Produzione di tutte le tipologie di materiale e formati (sottili e spessorati) dalla zona di raffreddamento lento fino all'uscita del forno.

