

Keramull KM RL-MU80



Rolo para a zona de resfriamento lento e final do forno. Garante o alinhamento correto do material.
Pode ser usado até 1000°C.

Composição mineralógica

- Corindón
- Mullita

Tipologia

Técnico

Título Al_2O_3	75%
Densidade aparente	2.70 Kg/dm ³
Porosidade aparente	17.0%
Água absorvida	6.0%
M.O.E. 20°C	> 110 GPa
Coeficiente de expansão térmica 20-400°C	$4.5 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$
Coeficiente de expansão térmica 20-1000°C	$5.5 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$

Uso típico

- Resfriamento indireto
- Secadores

