

Rigato



Rolo utilizado no caso de formatos particularmente grandes e espessura reduzida. Sua geometria particular reduz a superfície de contato entre o rolo e a peça.

Composição mineralógica

- Corindón
- Mullita
- Zirconia

Tipologia

Produto especial

Título Al_2O_3	70%
Densidade aparente	2.80 Kg/dm ³
Porosidade aparente	17.0%
Água absorvida	6.0%
M.O.E. 20°C	> 105 GPa
Coeficiente de expansão térmica 20-400°C	$4.5 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$
Coeficiente de expansão térmica 20-1000°C	$5.5 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$

Uso típico

- De acordo com as necessidades do cliente

